

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр
«Стройтест-СибАДИ»

Россия, 646880, г. Омск, ул.П Некрасова 10, оф.4110.
Аттестат акредитации № РОСС RU.90001.21С797
Зарегистрирован в Государственном реестре 9 марта
2004 г.
телеф/факс: (382)24-36-91 e-mail: gshotek@mail.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Т-08 от 15 мая 2009 г.

Основание для проведения испытаний: договор №К-18-09 от 16 февраля 2009 г.

Наименование продукции: плиты цементно-стружечные по ГОСТ 26816-86 (2002) «Плиты цементно-стружечные. Технические условия» производства ООО «Завод строительных панелей».

Испытания по показателям: коэффициент паропроницаемости и сопротивление паропроницанию.

Производитель продукции: ООО «Завод строительных панелей», РФ, 646880, Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, с.Азово, ул.1 Мая, 14.

Заказчик испытаний: ООО «Завод строительных панелей», РФ, 646880, Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, с.Азово, ул.1 Мая, 14.

Дата получения образцов: 23 марта 2009 г.

Сведения об испытываемых образцах

Испытания проведены на образцах цементно-стружечных плит толщиной 10,12 и 15 мм.

Количество образцов-бланшиков – по три образца каждой толщины.

Регистрационные данные образцов: Т-08/1-09, Т-08/2-09, Т-08/3-09

Дата проведения испытаний: с 26 марта по 15 мая 2009 г.

Методика испытаний

Испытания образцов цементно-стружечных плит по показателю коэффициент паропроницаемости проведены в соответствии с ГОСТ 25898-83 (с изм. 1988) «Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию».

Из центральной части плит были вырезаны образцы диаметром 100±1 мм.

Боковые поверхности каждого образца были покрыты слоем разогретой смеси парофена и канифоли. Толщина слоя – 2 мм.

Образцы помещались на стеклянные чашки диаметром 100 мм, частично заполненные дистиллированной водой в количестве (120±5) г. Зазоры между боковой поверхностью образцов и верхней гранью стеклянной чашки изолировались разогретой смесью парофена и канифоли.

Внешний вид образцов представлен в приложении 1.

Подготовленные образцы помещались в специальный шкаф с постоянной влажностью воздуха. Взвешивание образцов производилось на весах ВЛЭ-200.

Контроль температуры и относительной влажности в шкафу производился психрометром МВ-4М.

Температура воздуха при проведении испытаний +20 ± 2 °C.

Результаты испытаний:

Сводные результаты испытаний представлены в таблице 1 – таблице 3.

Таблица 1

Результаты испытаний образцов цементно-стружечных плит толщиной 10 мм

Наименование показателя	Регистрационный № образца			Среднее значение
	T-08/1-1-09	T-08/1-2-09	T-08/1-3-09	
Средняя толщина образцов, δ, мм	10,1	10,0	10,1	10,1
Сопротивление паропроницанию, R , $m^2 \cdot \text{ч} / \text{Па} / \text{мг}$	0,939	0,877	0,930	0,915
Коэффициент паропроницаемости, μ , $\text{мг}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$	0,011	0,011	0,011	0,011

Таблица 2

Результаты испытаний образцов цементно-стружечных плит толщиной 12 мм

Наименование показателя	Регистрационный № образца			Среднее значение
	T-08/2-1-09	T-08/2-2-09	T-08/2-3-09	
Средняя толщина образцов, δ, мм	12,1	12,1	12,1	12,1
Сопротивление паропроницанию, R , $m^2 \cdot \text{ч} / \text{Па} / \text{мг}$	1,349	1,258	1,271	1,293
Коэффициент паропроницаемости, μ , $\text{мг}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$	0,009	0,010	0,010	0,010

Таблица 3

Результаты испытаний образцов цементно-стружечных плит толщиной 16 мм

Наименование показателя	Регистрационный № образца			Среднее значение
	T-08/3-1-09	T-08/3-2-09	T-08/3-3-09	
Средняя толщина образцов, δ, мм	15,3	15,3	15,3	15,3
Сопротивление паропроницанию, R , $m^2 \cdot \text{ч} / \text{Па} / \text{мг}$	1,408	1,599	1,420	1,476
Коэффициент паропроницаемости, μ , $\text{мг}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$	0,011	0,010	0,011	0,011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопротивление паропроницанию испытанных образцов цементно-стружечных плит производства ООО «Завод строительных панелей», составляет:

- толщиной 10 мм – $R = 0,92 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$;
- толщиной 12 мм – $R = 1,29 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$;
- толщиной 16 мм – $R = 1,48 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$.


Среднее значение коэффициента паропроницаемости цементно-стружечных плит производства ООО «Завод строительных панелей», составляет $\mu = 0,011 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$.

Испытатель

Андреев И.В.

Приложение I
к протоколу №Т-08 от 15 мая 2009 г.

Схема установки и внешний вид образцов цементно-стружечных плит при проведении испытаний по показателю коэффициент паропроницаемости, сопротивление паропроницанию



РисП1.1. Схема установки образцов в стеклянной чашке при проведении испытаний: 1 - пластика; 2 - стеклянная чашка; 3 - дистилированная вода; 4 - пластилин; 5 - смесь парафина с канифолью; 6 - образец теплоизоляционной плиты




Рис.П1.2. Внешний вид образцов цементно-стружечных плит, подготовленных к проведению испытаний